

本当の土のう袋をつかいませんか？

KS-3

# デラックス土のう

PP土のう袋



信頼と安心の

バージン原料を使用しています

材 質： PP（ポリプロピレン）  
 寸 法：（約）横48cmX縦62cm  
 打込本数： 10本X10本/インチ  
 入 数： 400枚/梱包  
 仕 様： 黒・緑・黒（3本ライン）

試験成績表

試験成績表

平成 年 月 日

株式会社カンバラ

〒400-0001 静岡県浜松市東区東町1-1-1

TEL 053-421-9900 FAX 053-421-9901

（品 名） デラックス土のう (KS-3)

（原 料） ポリプロピレン(100%（バージン原料）)

（色 ） ホワイト色 黒線二本線線一本入

（寸 法） 横 約48cm X 縦 約62cm

試験項目	標準	試験成績
引張強度 (N/5cm)	150	481
縦 破 (N)	300	384
縦 破 (N)	15.7	16.7
割 断 (N)	15.5	15.3
割 断 (N)	10.2	9.8
割 断 (N)	9.8	9.8

（試験方法） 引張強度及び伸び率試験  
 JIS L 1096 A法 (9×4.5mmタイプ法)による  
 5段階長さ引張試験機使用  
 試験片長さ 5cm 試験時間 20min 引張速度 20cm/分

割断処理  
 サンシャインカーボンアーク式割断機(試験機番号: JIS D 7753)  
 割断時間50時間 (サイクル120分間隔中最高保持18分)

使用時の環境(温度) JIS L 1096  
 (温度20℃ 湿度60%RH)

\* 上記特性は試験値であり保証値ではありません。

表示ラベル

高級品

デラックス

# D X 土のう

サイズ	横約48cmX縦約62cm
打込本数	縦10本X横10本
材 質	ポリプロピレン
入 数	400枚(50枚X8袋)

輸入・販売元：株式会社カンバラ

MADE IN CHINA

株式会社カンバラ