

PE製UV土のうシリーズ

デライト ブラックUV土のう

耐候性 × 耐久性

100%バージン原料使用

ブラック × UV 剤配合で耐候約 3 年



材 質 : 高密度ポリエチレン
 寸 法 : (約)横48cmX縦62cm
 打込本数 : 10本X10本/インチ
 入 数 : 200枚/梱包
 仕 様 : 黒 (UV 剤入)

横縫製が無い
円筒タイプ!

試験成績証明書(発行可能) 内袋(50枚入)

試験成績表		
平成 年 月 日		
〒540-8140 兵庫県芦屋市東山2丁目1番10号 株式会社カンバラ		
TEL: 0798)48-8800 FAX: 0798)48-8801		
(品 名)	デライトブラック土のう	
(原 料)	ポリエチレンUV剤配合	
(色 質)	黒	
(寸 法)	約 横 48cm X 約 縦 62cm	
(試験項目)	試験項目	規格の範囲値
	引張強度 (kg)	400 200
	(N/25mm)	39.2 19.6
	伸 び 率 (%)	40.2 20.1
	(%)	39.8 19.9
	密度 (kg/m ³)	9.7
	(kg/m ³)	9.9
(試験方法)	引張強度及び伸び率試験 JIS S L 1088 6.5条 (9)に準じて54℃(1)による 定速引張試験(引張機使用) 試験片の幅 50mm つかみ距離 20mm 引張速度 20mm/分	
規格基準	サンバールカンベール・フタ付耐熱性試験機標準用 (JIS B 7753) 材料規格JIS規格 (試験片幅120mm厚1.5mm)	
使用上の注意(備考)	JIS S L 1088 (温度20℃ 湿度65%RH)	



特徴 紫外線・劣化に強い、ポリエチレン黒素材にUV剤を配合した耐候性土のう商品です。

用途 長期土木工事等の土墨

THE PIONEER OF SAND BAG
PE製UV土のうシリーズ



← 耐候約 3 年

PEデライトブラック枕土のう



← 耐候約 2 年

PEデライト土のう



← 耐候約 1 年

PEロイヤル土のう(KS-1)

製造元

取扱店

株式会社カンバラ
KANBARA Trading Co., Ltd.