

KS-1

丈夫で！長持ち！！

ロイヤル土のう

PE土のう袋



UV剤配合により耐候性約1年以上！！

		初期	耐候300時間後
引張強度 (N/5cm)	タテ	541	526
	ヨコ	616	567
伸び率 (%)	タテ	20.0	21.3
	ヨコ	17.0	20.7

1年後残存率

たて **97**パーセント以上！！
よこ **92**パーセント以上！！

材 質： 高密度ポリエチレン
 寸 法： (約) 横48cm X 縦62cm
 打込本数： 10本 X 10本 / インチ
 入 数： 50枚袋入 X 8袋 (400枚)
 仕 様： 黒・青・黒 (縦3本ライン)

表示ラベル



試験成績表

